

## Tehničke informacije

# ULTRA LAZURIT

## tankoslojni lazurni premaz za drvo



### Opis

ULTRA LAZURIT je transparentni zaštitno-dekorativni premaz za drvo za vanjske i unutarnje radove. Izrađen je na bazi visokokvalitetnog alkidnog veziva, pigmentata i drugih komponenata koje štite drvo od atmosferskih utjecaja i ukrašavaju ga jednom od boja egzotičnih vrsta drva. Kod njegove primjene struktura drva ostaje vidljiva.

### Područje primjene

Može se upotrebljavati kao zaštita unutarnje i vanjske građevne stolarije: vrata, roleta, fasada, potkrovlja, balkonske drvene ograde, zidne i stropne lamperije i sl. BEZBOJNI ULTRA LAZURIT ne bi se trebao primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove! ULTRA LAZURIT nijanse međusobno se mogu miješati kako bi se dobila željena nijansa. Ne sadrži fungicide i insekticide pa se za vanjske radove kao prvi premaz preporučuje **ULTRA LAZURIT BASE** (fungicid) ili **ULTRA IMPREGNA** (fungicid i insekticid).

### Asortiman

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 01 bijela                                                                           | 02 bezbojna                                                                         | 03 jela                                                                             | 04 bukva                                                                             | 05 hrast                                                                              |
|  |  |  |  |  |
| 06 bor                                                                              | 07 ariš                                                                             | 08 mahagonij                                                                        | 09 tik                                                                               | 10 zelena                                                                             |
|  |  |  |  |                                                                                       |
| 11 maslina                                                                          | 12 orah                                                                             | 13 palisander                                                                       | 14 ebanovina                                                                         |                                                                                       |

Na konačnu nijansu mogu utjecati vrsta i starost drva koje se premazuje, broj nanesenih slojeva, način obrade drva te (ne)korištenje impregnacije. Preporučuje se na manjoj površini drveta isprobati željenu nijansu.

### Izgled

mat

### Gustoća

0,84 – 0,88 kg/l, ovisno o nijansi (HRN EN ISO 2811-1)

### Razrjeđivanje

Ne razrjeđuje se.

### Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 25 – 30 % (HRN EN ISO 3251)

### Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(f), 700 g/l; maks. 660 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

# ULTRA LAZURIT

## tankoslojni lazurni premaz za drvo

### Kompatibilnost

**Prethodni premazi:** *ULTRA LAZURIT BASE*, *ULTRA IMPREGNA*

**Sljedeći premazi:** -

### Priprema površine

Podloga mora biti potpuno suha, glatka, čista, bez prašine, masnih mrlja, gljivica i ostalih stranih tijela. Novo drvo koje se štiti ULTRA LAZURIT-om treba biti dobro prosušeno (najviše 12 % vlage). Stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom granulacije 240 i dobro otprašiti. Stare premaze druge vrste (npr. uljane boje, lakove) treba prije nanošenja ULTRA LAZURIT-a odstraniti do golog drveta. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Zatim po potrebi na površinu nanijeti *ULTRA LAZURIT BASE* (fungicid) ili *ULTRA IMPREGNU* (fungicid i insekticid) u jednom sloju.

### Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

### Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije uporabe.

### Nanošenje materijala

Premaz se može nanositi kistom, valjkom ili spužvom u 1 – 3 sloja ovisno o željenom intenzitetu boje i izloženosti atmosferilijama.

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate u *Sintetičnom razrjeđivaču*.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

### Uvjeti rada

**temperatura zraka:** min. +10 °C, maks. 25 °C

**relativna vlažnost:** maks. 75 %

**temperatura površine:** min. +10 °C, maks. 25 °C

### Izdašnost

10 – 12 m<sup>2</sup>/l u jednom sloju, ovisno o upojnosti i stupnju obrađenosti drva te načinu aplikacije.

### Sušenje

| temperatura površine<br>[°C] | suh na dodir<br>[h] | potpuno suh<br>[h] | međupremazni interval |           |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
|                              |                     |                    | min. [h]              | maks. [d] |
| 20                           | 6 – 8               | 16                 | 12 – 24               | 7 – 14*   |

\* Ako se ovo vrijeme prekorači, površinu premaza treba lagano prebrusiti brusnim papirom radi bolje prionjivosti sljedećeg premaza i otprašiti.

# ULTRA LAZURIT

## *tankoslojni lazurni premaz za drvo*

### **Rok valjanosti**

5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži, odnosno 2 godine ULTRA LAZURIT bijeli 01.

### **Transport i skladištenje**

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

### **Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom**

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

### **Kontrola kvalitete**

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

### **Opće napomene**

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Alkidni premazi skloni su žućenju uslijed nedostatka svjetlosti ili reakcije s kemikalijama prisutnim u sredstvima za čišćenje i sredstvima za naknadne sanacije (ljepila, brtvila itd.), što ne utječe na funkcionalnost premaza

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr) ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem [stl@chromos-svjetlost.hr](mailto:stl@chromos-svjetlost.hr) ili [msds@chromos-svjetlost.hr](mailto:msds@chromos-svjetlost.hr) adrese.

O 8.3/2//1 | 08.07.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;  
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668